

EXATON™

BİR ESAB® MARKASIDIR

**KOROZYONA KARŞI EN İYİ
KORUYUCUNUZ.**



	EXATON ADI	AWS	EN ISO 14343	WERKSTOFF	MIG TIG & (SAW)	ŞERİT	
	Solid Tel	ER	G/W/P/S	Nr.	Exaton	Exaton	AWS
Paslanmaz Çelik Ürünleri	16.5.1	-	-	-	16.5.1	-	-
	18.16.1.Cu	-	-	-	18.16.1.Cu	-	-
	19.9	308H	19.9	19 9 H	-	-	-
	19.9.L	308L	19 9 L	1.4316	19.9.L	19.9L	EQ308L
	19.9.LSi	308LSi	19 9 L Si	1.4316	19.9.LSi	-	-
	19.9.Nb	347	19 9 Nb	1.4551	19.9.Nb	19.9.LNb	EQ347
	19.9.LCRYO	19.9.L	19 9 L	1.4316	19.9.LCRYO	-	-
	19.12.3.L	316L	19 12 3 L	1.4430	19.12.3.L	19.12.3.L	EQ316
	19.12.3.LSi	316LSi	19 12 3 L Si	1.4430	19.12.3.LSi	-	-
	19.12.3.LCRYO	316L	19 12 3 L	1.4430	19.12.3.LCRYO	-	-
	19.13.4.L	317L	19 13 4 L	(1.4438)	19.13.4.L	19.13.4.L	EQ317L
	18.8.Mn	(307)	18 8 Mn Si	1.4370	18.8.Mn	-	-
	AXT	(307)	18 8 Mn Si	1.4370	AXT	-	-
	24.13.L	309L	23 12 L	1.4332	24.13.L	24.13.L	EQ309L
	24.13.LSi	309LSi	23 12 L Si	1.4332	24.13.LSi	-	-
	24.13.LNb	"309LNb"	23 12 Nb	1.4332	24.13.LNb	24.13.LNb	EQ"309LNb"
	22.15.3.L	(309LMo)	23 12 2 L	1.4459	22.15.3.L	21.13.3.L	EQ(309LMo)
	Duplex Ürünleri	22.8.3.L	2209	22 9 3 N L	1.4462	22.8.3.L	22.8.3.L
22.8.3.LSi		2209	22 9 3 N L Si	1.4462	22.8.3.LSi	-	-
25.10.4.L		2594	25 9 4 N L	(1.4410)	25.10.4.L	25.10.4.L	EQ2594
27.7.5.L		-	-	-	27.7.5.L	-	-
29.8.2.L		UNS: S32906	-	-	29.8.2.L	29.8.2.L	-
Özel Ürünler	SAFUREX	SAFUREX , STAMICARBON`e ait ticari markadır.			SAFUREX	SAFUREX	-
	22.12.HT	-	-	1.4829	22.12.HT	-	-
	25.20.L	"310L"	-	1.4842	25.20.L	-	-
	SX	-	-	-	SX	-	-
	25.22.2.LMn	"310LMo"	25 22 2 N L	(1.4466)	25.22.2.LMn	25.22.2.LMn	EQ"310LMo"
	20.25.5.LCu	385	20 25 5 Cu L	1.4519	20.25.5.LCu	20.25.5.LCu	EQ385
	27.31.4.LCu	383	27 31 4 Cu L	-	27.31.4.LCu	-	-
Nikel Ürünleri	Sanicro 41 Cu	NiFeCr-1	SNi 8055	-	Sanicro 41 Cu	Sanicro 41Cu	EQNiFeCr-1
	Sanicro 53	NiCrCoMo-1	SNi 6617	2.4663	Sanicro 53	-	-
	Sanicro 54	NiCrMo-10	SNi 6022	2.4602	Sanicro 54	-	-
	Sanicro 55	NiCrMo-14	SNi 6686	-	Sanicro 55	-	-
	Sanicro 56	NiCrMo-4	SNi 6276	2.4819	Sanicro 56	-	-
	Sanicro 59	NiCrMo-13	SNi 6059	2.4605	Sanicro 59	-	-
	Sanicro 60	NiCrMo-3	SNi 6625	2.4856	Sanicro 60	Sanicro 60	EQNiCrMo-3
	Sanicro 68 HP	NiCrFe-7	SNi 6052	2.4627	Sanicro 68 HP	Sanicro 69HP	EQNiCrFe-14
	Sanicro 72 HP	NiCr-3	SNi 6082	2.4807	Sanicro 72 HP	Sanicro 72HP	EQNiCr-3

KOROZYONA KARŞI EN İYİ KORUYUCUNUZ.

SAW & ESW	ELEKTROD - MMA			Özlü Tel - FCAW		
Exaton TOZ	Exaton	AWS	EN	Exaton	AWS	Wr. Nr.
15W						
15W						
				19.9.HT1	E308HT1-1/T1-4	1.4316
15W 10SW 47S 49S	19.9.LR	E308L-17	E 19 9 L	19.9.L T1	E308LT1-1/T1-4	1.4316
	19.9.LB	E308L-15	E 19 9 L			
15W 47S 49S 10SW	19.9.NbR	E347-17	E 19 9 Nb R	19.9.NB T1	E347T1-1/T1-4	1.4316
15W						
15W 47S 49S 10SW	19.12.3.LR	E316L-17	E 19 12 3 L R	19.12.3.L T0	E316T0-1/T0-4	1.4430
	19.12.3.LB	E316L-15	E 19 12 3 L B	19.12.3.L T1	E316T1-1/T1-4	1.4330
15W						
47S 49S 10SW				19.13.4.L T1	E317LT0-1/T1-4	1.4438
15W 49S 10SW	24.13.LR	E309/309 L-17	E 23 12 L R	24.13..L T0	E309/309LT0-1/T0-4	1.4332
				24.13..L T1	E309/309LT1-1/T1-4	1.4332
15W 47S 49S						
15W 47S 49S						
49S 10SW						
15W 47S 10SW	23.12.2.LR	E309LMo-17	E 23 12 2 L R	23.12.2.L T0	E309LMo-T0/T0-4	1.4333
				23.12.2.L T1	E309LMo-T1/T1-4	1.4333
15W 10SW 47S	22.9.3.LR	E2209-17	E 22 9 3 N L R	22.9.3.L T1	E2209-T1-1/T1-4	1.4462
	22.9.3.LB	E2209-15	E 22 9 3 N L B			
15W 47S	25.10.4.LR	E2594-16	E 25 9 4 N L R	25.10.4.L T1	E2594-T1-1/T1-4	1.4410
	25.10.4.LB	E2594-15	E 25 9 4 N L B			
47S						
47S						
15W	22.12.HTR					
31S 37S 47S	25.22.2.LMnB	E(310LMo-15)	E 25 22 2 N L B			
15W 10SW 47S	20.25.5.LCuR	E385-16	E 20 25 5 Cu N L R			
15W	27.31.4.LCuR	E(383-16)	E 27 31 4 Cu L R			
50SW 69S						
	Sanicro 53	ENiCrCoMo-1	E NiCrCoMo-1			
	Sanicro 54	ENiCrMo-10	E NiCrMo-10			
	Sanicro 56	ENiCrMo-4	E NiCrMo-4			
	Sanicro 59	ENiCrMo-13	E NiCrMo-13			
50SW 69S	Sanicro 60	ENiCrMo-3	E NiCrMo-3			
	Sanicro 69	ENiCrFe-7	E NiCrFe-7			
50SW 69S	Sanicro 71	ENiCrFe-3	E NiCrFe-3			

KOROZYONA KARŞI EN İYİ KORUYUCUNUZ.



KOROZYONA KARŞI EN İYİ KORUYUCUNUZ.

Korozyona karşı mükemmel dayanımlı ÖZEL ALAŞIMLARINIZI
Exaton (eski adı: Sandvik Kaynak Sarfları) ile koruyun.

Uzmanlık alanımız, en zorlu şartlara dayanıklı paslanmaz çelik ve nikel alaşımları için en yüksek kalitede ve değişmeyen bir kararlılık ile kaynak sarf malzemelerini üretmektir.

Yeni isim - beklediğiniz üstün kalite.

Daha fazla bilgi için ozmetalsan.com/exaton



İmes San. Sit. E Blok 504 Sk. No:63 Ümraniye - İstanbul
Tel: 0216 420 66 11 Faks: 0216 364 19 18 e-mail: info@ozmetalsan.com

www.ozmetalsan.com

