

OK Autrod 12.32

Toz altı ark kaynağı ve elektro cüruf kaynağında kullanılan bakır kaplamalı, alaşimsız tel. Artırılmış Si ile özellikle nötr özlü teller için (ör. OK Flux 10.62) veya erimiş havuzun akışkanlığını artırmak için uygundur. Mükemmel OK Flux 10.62 tokluk değerlerine sahip ve CTOD testi yapılmıştır. Yapı çelikleri, gemi inşa çelikleri, basınçlı tank çelikleri, ince taneli çelikler, açık deniz yapıları vb. için kullanılır.

Teknik Özellikler

Klasifikasyonlar	SFA/AWS A5.17 : EH12K EN ISO 14171-A : S3Si
Onaylar	CE : EN 13479 DB : 52.039.12 VdTÜV : 12103 NAKS/HAKC : 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 mm

Tipik Kimyasal Analiz (%)

C	Mn	Si
0.13	1.77	0.30