

OK Band 385

OK Band 385, nominal kimyasal analiz ile %20 Cr, %25 Ni, %4 Mo ve %1,3 Cu ile düşük karbonlu kaplamalar üreten toz altı ark ve elektro cüruf şerit yüzey kaplaması için tasarlanmış paslanmaz bir şerittir. Bu alaşım tamamen östenitik olmakla birlikte sülfürik ve fosforik asit gibi asitlerde çok iyi korozyon direncine sahiptir.

Teknik Özellikler

Klasifikasyonlar

EN ISO 14343 : B 20 25 5 Cu L
SFA/AWS A5.9 : EQ385

Alaşım Tipi

20Cr - 25Ni - 5Mo - Cu - L